

Lucky PVC General Purpose

Rigid Polyvinyl Chloride

Lucky Plastics Industries (Pvt) Ltd.

Описание материалов:

Normal gloss Clear Transparent Rigid PVC Sheet/ Film engineered for use in food packaging. The film is made by non toxic formula and complies with food safety regulations.

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Высокая ударопрочность Средняя четкость Средний блеск Средняя жесткость Нетоксичный		
Используется	Пищевая упаковка Приложения для обслуживания пищевых продуктов Общее назначение		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный Доступные цвета		
Метод обработки	Термоформовка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.33 to 1.37	g/cm ³	ASTM D792
Загрязнения	< 8	ppm	Internal Method
Усадка			
MD ¹	3.0 to 6.0	%	
MD ²	3.0 to 10	%	
TD ³	0.0 to 2.0	%	
TD ⁴	0.0 to 0.50	%	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки-рекомендовано/доступно	0.05 to 0.8 mm		
Прочность на растяжение-MD (Break)	53.4	MPa	ASTM D882
Растяжимое удлинение-MD (Break)	> 80	%	ASTM D882
Ударное падение Dart	1.5 to 4.0	g	ASTM D256
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Зубчатый изод Impact ⁵	160 to 590	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 МПа, Unannealed)	63.0 to 73.0	°C	ASTM D1790
Температура ломкости	-30.0 to -15.0	°C	ASTM D5420
Оптический	Номинальное значение		Метод испытания
Блестящий Гарднер (60°)	120 to 140		ASTM D523

NOTE

- | | |
|----|-------------------------------------|
| 1. | Greater than 0.26 mm film thickness |
| 2. | Less than 0.25 mm film thickness |
| 3. | Less than 0.25 mm film thickness |
| 4. | Greater than 0.26 mm film thickness |
| 5. | 3.2 mm Notch Depth |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat