

Modified Plastics MN6-FG10 SE BK

10% стекловолокно

Polyamide 6

Modified Plastics, Inc.

Описание материалов:

NYLON 6, 10% GLASS FIBER, SELF EXTINGUISHING, BLACK
ITEM NUMBER: MP20098

Главная Информация			
UL YellowCard	E78964-250219		
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 10% наполнитель по весу		
Характеристики	Саморегулирование		
Внешний вид	Черный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.50	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (3.18 mm)	0.30 to 0.70	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	5650 to 6890	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	75.8 to 89.6	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	2.0 to 4.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	4140 to 5380	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	123 to 138	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm)	43 to 64	J/m	ASTM D256
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (1.50 mm)	V-0		UL 94
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура сушки	82.2	°C	
Время сушки	2.0 to 4.0	hr	
Dew Point	-17.8	°C	
Рекомендуемая максимальная влажность	0.20	%	
Температура обработки (расплава)	243 to 279	°C	
Температура формы	54.4 to 93.3	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

