

## DynaMix™ 6300

Thermoplastic

Polymer Dynamix

### Описание материалов:

Aromatic Alloy

Features:

Excellent Chemical Resistance

Autoclavable

Transparent

Aromatic

Applications:

Medical

Industrial

Food/Cosmetic

Главная Информация			
Характеристики	Ароматические Автоклавный Хорошая химическая стойкость Высокая четкость		
Используется	Косметика Промышленное применение Медицинские/медицинские приложения Неспецифические пищевые приложения		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.800 to 0.850	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	25.2	MPa	
Break	30.0	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D638
Yield	8.0	%	
Break	12	%	
Флекторный модуль	1590	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	46.9	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm)	27	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Температура отклонения при нагрузке  
(0.45 MPa, Unannealed) 127 °C ASTM D648

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

