

Braskem PP FT140WV

Polypropylene Homopolymer

Braskem America Inc.

Описание материалов:

Зубчатый изод Impact (23°C)

Sub-group

Homopolymer

Description

Antistatic, nucleated, good mold release

Applications

Suggested uses include cosmetic packaging, disposable cutlery, closures, overcaps, compounding

37

Главная Информация				
Добавка	Антистатический			
	Нуклеативный агент			
Характеристики	Антистатический			
	Приемлемый пищевой контакт			
	Хороший выпуск пресс-формы			
	Гомополимер			
	Ядро			
Используется	Колпачки			
	Затворы			
	Уплотнение			
	Косметическая упаковка	Косметическая упаковка		
	Одноразовая посуда			
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177			
Формы	Гранулы			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	14	g/10 min	ASTM D1238	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Твердость Роквелла (R-Scale)	106		ASTM D785	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	39.0	MPa	ASTM D638	
Удлинение при растяжении ² (Yield)	8.0	%	ASTM D638	
Флекторный модуль-1% Secant ³	1660	MPa	ASTM D790A	
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
0.5 1 1 (0000)	0.7	.,	4.0TM P0504	

J/m

ASTM D256A



NOTE		
1.	51 mm/min	
2.	51 mm/min	
3.	1.3 mm/min	

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

