

Ablebond 958-11

Епоху; Epoxide

Henkel Ablestik

Описание материалов:

ABLEBOND® 958-11 adhesive is designed to absorb stresses produced when bonding large ICs.

ABLEBOND® 958-11 meets the requirements of MIL-STD-883, Method 5011.

Главная Информация

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Характеристики | Амортизационный |
| Используется | Клеи |
| Рейтинг агентства | MIL Std. 883 способ 5011 |
| Внешний вид | Белый |
| Формы | Паста |

Физический Номинальное значение

| | | |
|---|------------|-------|
| РН | 4.0 to 9.0 | |
| Ионический хлорид | < 300 | ppm |
| Ионный калий | < 50.0 | |
| Ионный натрий | < 50.0 | |
| Ножница на коленях-Алюминий (25°C) | > 18.6 | MPa |
| Прочность сдвига-Die (золото) ¹ (25°C) | > 25 | N |
| Проводимость водного экстракта | 43.0 | µS/cm |
| Weight Loss on Heating (200°C) | < 1.0 | % |

Тепловой Номинальное значение Единица измерения Метод испытания

| | | | |
|-----------------------------|--------|----------|-----|
| Температура перехода стекла | 89.0 | °C | DSC |
| CLTE-Поток | | | |
| < 89°C | 1.5E-5 | cm/cm/°C | |
| > 89°C | 4.5E-5 | cm/cm/°C | |

Электрический Номинальное значение Единица измерения Метод испытания

| | | | |
|-------------------------|---------|---------|-----------|
| Сопротивление громкости | 5.0E+14 | ohms-cm | ASTM D257 |
|-------------------------|---------|---------|-----------|

Термокомплект Номинальное значение Единица измерения

| | | |
|-----------------------------------|----------------|-----|
| Срок службы горшка (25°C) | 20000 | min |
| Срок годности (-40°C) | 52 | wk |
| Терморегулирующая вязкость (25°C) | 40000 to 50000 | cP |
| Время доставки | | |
| 130°C | 2.0 | hr |
| 150°C | 1.0 | hr |

NOTE

1. 2 X 2 mm Ceramic

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

