

Wanthane® WHT-1172IC

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

Wanhua Chemical Group Co., Ltd.

Описание материалов:

TYPE: Polyester-based grade Injection molding grade

FEATURES: Excellent mechanical properties, high abrasion resistance, good wear resistance, short cycle times

Applications: Rigid / flexible composite systems, engineering components, etc

Главная Информация			
Характеристики	Цикл быстрого формования Хорошая стойкость к истиранию Хорошая стойкость к истиранию		
Используется	Инженерные аксессуары		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.22	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	72		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Истирание DIN	42.0	mm ³	ISO 4649
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	28.0	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Break)	48.0	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	290	%	ASTM D412
Tear Strength	260	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия			ASTM D395
23°C, 24 hr	40	%	ASTM D395
70°C, 22 hr	76	%	ASTM D395
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	-9.00	°C	ASTM D3418
Викат Температура размягчения	190	°C	ASTM D1525
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	100 - 110	°C	
Время сушки	2.0 - 3.0	hr	
Рекомендуемая максимальная влажность	0.030	%	
Задняя температура	210	°C	

Средняя температура	215	°C
Передняя температура	220	°C
Температура сопла	225	°C
Температура формы	23	°C
Отношение винта L/D	25.0:1.0 to 30.0:1.0	
Коэффициент сжатия винта	2.0 : 1.0 - 3.0 : 1.0	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat