

## SQUARE® LSG1001-09A/B

Silicone Rubber, LSR

Shenzhen SQUARE Silicone Co., Ltd.

### Описание материалов:

Silicone gel for breast prosthesis

Product Description

This product is low viscosity, transparent and middle strength 2-part liquid silicone rubber, suitable for pour molding processes.

Key Features

Easy to be cured

High transparent

Catalyzed by platinum, non-toxic and no peculiar smell.

Excellent thermal and cold stability (-50°C to 200°C)

Shore A hardness is 0°

Have electric capability when the electric filling is added

Applications

Breast prosthesis.

| Главная Информация                 |   |                   |                 |
|------------------------------------|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики                     | <p>Низкая вязкость</p> <p>Хорошая прочность</p> <p>Низкий запах</p> <p>Высокое разрешение</p> <p>Термическая стабильность, хорошая</p> <p>Нетоксичный</p> |                   |                 |
| Используется                       | Ремонт и ремонт   |                   |                 |
| Внешний вид                        | Прозрачный/прозрачный   |                   |                 |
| Электрический                      | Номинальное значение  | Единица измерения | Метод испытания |
| Сопротивление громкости            | 2.0E+15   | ohms-cm           | IEC 60093       |
| Диэлектрическая постоянная (50 Hz) | 2.70  |                   | IEC 60250       |
| Коэффициент рассеивания (50 Hz)    | 2.0E-3  |                   | IEC 60250       |
| Термокомплект                      | Номинальное значение  | Единица измерения | Метод испытания |
| Компоненты термокомплекта          |   |                   |                 |
| Component a                        | Mixing ratio by weight: 1.0   |                   |                 |
| Component B                        | Mixing ratio by weight: 1.0   |                   |                 |
| Срок службы горшка (23°C)          | 480   | min               |                 |
| Срок годности                      | 52  | wk                |                 |
| Uncured Properties                 | Номинальное значение  | Единица измерения | Метод испытания |
| Вязкость                           | 0.60 - 1.0  | Pa·s              | DIN 53019       |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

