

EVERLON® TAC-50C

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

Ever Polymer Co., Ltd.

Описание материалов:

Special bonding grade: base on SEBS, with good adhesion for double injection.

All pass by UL certificated

Insert molding: able to bonding with ABS, PC, PC/ABS, PMMA, AS, PBT, PETG, PA (NYLON).

With excellent Weatherability, stability of UV and excellent flexibility.

Suitable for computer, MP3, cell phone, camera, PDA, mouse and so on.

Главная Информация			
Характеристики	Bondability		
	Хорошая адгезия		
	Хорошая гибкость		
	Хорошая устойчивость к погоде		
Используется	Приложения для камеры		
	Мобильные телефоны		
	Компьютерные компоненты		
	Электрические детали		
	Электрическое/электронное применение		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.898	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	50		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	7.35	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	600	%	ASTM D412
Tear Strength	53.9	kN/m	ASTM D624
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-40.0	°C	ASTM D746

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

