

SITRALOY 605 / C94150 schwarz

Polycarbonate + ABS

SITRAPLAS GmbH

Описание материалов:

Material: Polycarbonate with Acrylnitril-Butadien-Styrol

Application areas: Household and other e. g. switches, relays, motor housing, fuse cases, keyboards, chip carriers, connectors, telecommunication equipment

Главная Информация			
Используется	Разъемы Корпус электродвигателя Товары для дома Переключатели Телекоммуникации		
Идентификатор смолы (ISO 1043)	> PC ABS <		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.14	g/cm ³	ISO 1183
Плавкий объем-расход (MVR) (260°C/5.0 kg)	12.0	cm ³ /10min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2200	MPa	ISO 527-2/1
Tensile Stress			
Yield	50.0	MPa	ISO 527-2/50
Break	40.0	MPa	ISO 527-2/5
Растяжимое напряжение (Yield)	8.0	%	ISO 527-2/50
Номинальное растяжение при разрыве	50	%	ISO 527-2/50
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	30	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	No Break		ISO 179/1eU
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	124	°C	ISO 306/B50

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

