

## PRIMALENE WPP792P

High Density Polyethylene

Southern Polymer, Inc.

### Описание материалов:

A film grade high density polyethylene

Applications:

Monofilament

Slit tape

Woven and knitted fabrics

Specialty films

Features:

Medium molecular weight

Narrow molecular weight distribution

Designed for high speed orientation

Excellent tensile strength

Главная Информация			
Характеристики	<p>Высокая плотность</p> <p>Высокая прочность на растяжение</p> <p>Средний Молекулярный вес</p> <p>Узкое молекулярное распределение веса</p>		
Используется	<p>Ткани</p> <p>Пленка</p> <p>Мононити</p> <p>Лента</p>		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.957	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.50	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-2% Secant	1100	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Yield)	28.6	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break)	> 750	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1030	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Пиковая температура плавления	129	°C	ASTM D3417
NOTE			
1.	51 mm/min		
2.	51 mm/min		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

