

## LAPEROS® A470

50% GlassMineral

Liquid Crystal Polymer

Polyplastics Co., Ltd.

### Описание материалов:

Standard, Low warpage, High stiffness

Главная Информация			
UL YellowCard	E106764-267459		
Наполнитель/армирование	Стекло \ Mineral, 50% наполнитель по весу		
Характеристики	Высокая жесткость Низкий уровень защиты		
Номер файла UL	E106764		
Код маркировки деталей (ISO 11469)	> LCP-(MD GF)50 <		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.81	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Формовочная усадка <sup>1</sup>			
Across Flow : 1.00 mm	0.23	%	
Flow : 1.00 mm	0.080	%	
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	0.020	%	ISO 62
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (M-Scale)	85		ISO 2039-2
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	160	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	1.5	%	ASTM D638
Флекторный модуль	20000	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	225	MPa	ISO 178
Дефлекторная деформация	1.7	%	ISO 178
Color Number	BK210P		
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	6.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	240	°C	ISO 75-2/A
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости	6.0E+15	ohms-cm	IEC 60093
Электрическая прочность (3.00 mm)	25	kV/mm	IEC 60243-1

Диэлектрическая постоянная			IEC 60250
1 kHz	4.30		
1 MHz	3.90		
Коэффициент рассеивания			IEC 60250
1 kHz	0.020		
1 MHz	0.010		
Дуговое сопротивление	123	sec	
Comparative Tracking Index	200	V	IEC 60112
<b>Воспламеняемость</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Огнестойкость	V-0		UL 94

#### NOTE

1. 80x80x1 mm; Inj. Pressure 60MPa

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

