

Karina NATURAL PVC COMPOUND 890-25/ 1-CR-IS

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

FLAME RETARDANT AND OIL RESISTANT PVC COMPOUND RECOMMENDED FOR THIN WALL INSULATION OF AUTOMOTIVE ELECTRICAL WIRES FOR WORKING AT THE TEMPERATURE RANGE OF - 20C TO 105C.

Главная Информация			
Добавка	Огнестойкий		
Характеристики	Огнестойкий		
	Маслостойкий		
Используется	Автомобильные Приложения		
	Электронная изоляция		
	Применение проводов и кабелей		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность ¹	1.40 to 1.44	g/cm ³	IEC 60811-1-3
Цвет	0.00OK		ME 12
Цвет A	0.920 to 2.52		ME 12
Цвет b	8.34 to 9.94		ME 12
Color L	83.7 to 85.3		ME 12
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	87 to 91		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	> 14.7	MPa	IEC 60811-1-1
Растяжимое напряжение (Yield)	> 250	%	IEC 60811-1-1
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости ²	> 3.0E+13	ohms-cm	ASTM D257
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	> 26	%	NBR 6245
NOTE			
1.	24 hr		
2.	24 hr		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

