

POLYFORT® FPP 8842U

21% тальк

Polypropylene

A. Schulman Inc.

Описание материалов:

PP 20% Talc

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Тальк, 21% наполнитель по весу		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.05	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток ¹	0.85 to 0.90	%	Internal Method
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ² (Yield)	21.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ³ (Break)	65	%	ASTM D638
Флекторный модуль ⁴	1780	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	180	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed	100	°C	
1.8 MPa, Unannealed	53.0	°C	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Наполнитель	21	%	ASTM D5630
NOTE			
1.	5x7 in plaque		
2.	50 mm/min		
3.	50 mm/min		
4.	1.3 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

