

Ad-Tech Epoxy EL-302-PC-LP

Epoxy; Epoxide

Ad-Tech Plastic Systems Corp.

Описание материалов:

Ad-Tech Epoxy EL-302-PC-LP is an Epoxy; Epoxide (Epoxy) product. It can be processed by laminating and is available in North America. Applications of Ad-Tech Epoxy EL-302-PC-LP include coating applications, prototyping applications and tools.

Characteristics include:

Good Dimensional Stability

High Strength

Low Viscosity

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая стабильность размеров Высокая прочность Низкая токсичность Низкая вязкость		
Используется	Ламинаты Моделирующий материал Формы/штампы/инструменты		
Внешний вид	Белый		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Ламинирование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	1.41	g/cm ³	ASTM D1895
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	85		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	17500	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	207	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	1.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	10800	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Yield)	243	MPa	ASTM D790
Прочность на сжатие	86.1	MPa	ASTM D695
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
CLTE-Поток	4.1E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			

Mix Ratio by Volume: 1.0

Hardener

Mix Ratio by Weight: 12

Mix Ratio by Weight: 100

Resin

Mix Ratio by Volume: 5.7

Срок службы горшка (25°C)	40 to 50	min	
Терморегулирующая вязкость	3000	cP	ASTM D2393
Время демолд (25°C)	4300 to 7200	min	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat