

Braskem PE LL-118/21

Linear Low Density Polyethylene

Braskem

Описание материалов:

Description:

LL118/21 is a LLDPE Butene copolymer produced by Braskem. It is a general purpose product that shows a good processing performance balanced with good optical and mechanical properties as well as sealability. Very low gel amount.

Additive:

Antiblocking Medium

Slip Médium

Applications:

Automatic Packaging (FFS); liners; general purpose; HDPE and LDPE blends.

Главная Информация	
Добавка	Средняя устойчивость к царапинам Умеренная гладкость
Характеристики	Низкая плотность Низкоскоростная затвердевающая точка Сополимер Оптическая производительность Универсальный Средняя устойчивость к царапинам Умеренная гладкость
Используется	Упаковка Подкладка Смешивание Универсальный
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152
Формы	Частицы
Метод обработки	Экструзионная пленка Экструзионное выдувное формование

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.919	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Толщина пленки протестирована	38	µm	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Fracture	40.0	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	30.0	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	1100	%	ASTM D882
TD: Fracture	1300	%	ASTM D882
Флекторный модуль			ASTM D790
1% Secant, MD	210	MPa	ASTM D790
1% Secant, TD	230	MPa	ASTM D790
Ударное падение Dart	130	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	180	g	ASTM D1922
TD	400	g	ASTM D1922
Оптический	Номинальное значение		Метод испытания
Блеск (60°)	47		ASTM D2457

Инструкции по экструзии

Blown Film Temperature profile: 180 to 210°C Blow up ratio: 2 to 3:1 Die gap: 1.8 to 2.5 mm Screen package: 40/40 - 100% pure Screen package: 40/60/40 blend Mass temperature: 190 °C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

