

Kepital® NX-20

Acetal (POM) Copolymer

KEP Americas

Описание материалов:

Speicall lubricant formulated with a lubricant package. NX-20 shows excellent performance in reducing noise, lowering friction coefficient and wear amount.

Главная Информация			
Добавка	Смазка		
Характеристики	Сополимер		
	Хорошая износостойкость		
	Низкое трение		
	Демпфирование шума		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.37	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)	13	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (M-Scale)	79		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break, 23°C)	55.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break, 23°C)	23	%	ISO 527-2
Флекторный модуль (23°C)	2250	MPa	ISO 178
Флекторный стресс (23°C)	76.0	MPa	ISO 178
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	165	°C	DSC

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat