

WPP TPO TPO-277 UVP ZSP

Compounded Polypropylene

Washington Penn Plastic Co. Inc.

Описание материалов:

WPP TPO TPO-277 UVP ZSP is a composite polypropylene product. It is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. Typical application areas are: automotive industry.

Features include:

Hard

Good UV resistance

Good toughness

Impact resistance

soft

Главная Информация			
Добавка	УФ-стабилизатор		
Характеристики	Хорошая ударпрочность		
	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
	Хорошая прочность		
	Пластичность		
	Средняя твердость		
Используется	Применение в автомобильной области Автомобильные внешние части		
Внешний вид	Доступные цвета		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.01	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	8.0	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	64		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	18.3	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break)	340	%	ASTM D638
Флекторный модуль-Касательная ³	1380	MPa	ASTM D790
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на разрыв-Поперечный поток	112	kN/m	ASTM D624
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударное падение Dart (-30°C)	22.6	J	ASTM D3029

Дополнительная информация

Tensile Elongation at Break, ASTM D638, 5 mm/min: >340%

NOTE

- | | |
|----|------------|
| 1. | 5.0 mm/min |
| 2. | 5.0 mm/min |
| 3. | 13 mm/min |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

