

## ELASTOSIL® R 770/75

Silicone

Wacker Chemie AG

### Описание материалов:

Silicone Rubber, HTV

Molded Parts, Technical, Plastics and Rubber Processing

Safety Applications, Automotive & Transportation

Extrudates, Technical, Plastics and Rubber Processing

Railway Cables, Automotive & Transportation

Ship, Marine & Offshore Cables, Cable Industry

Railway Cables, Cable Industry

| Главная Информация |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Характеристики     | Огнестойкий               |
| Используется       | Уплотнение                |
|                    | Промышленное применение   |
|                    | Профили                   |
| Метод обработки    | Каландрирование           |
|                    | Прессформа сжатия         |
|                    | Экструзия                 |
|                    | Пресс-форма               |
|                    | Экструзионный профиль     |
|                    | Провод и кабель экструзии |

| Uncured Properties          | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Цвет                        | White                |                   |                 |
| Плотность                   | 1.54                 | g/cm <sup>3</sup> | ISO 1183        |
| Cured Properties            | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость по суше (Shore A) | 76                   |                   | DIN 53505       |
| Прочность на растяжение     | 4.10                 | MPa               | DIN 53504       |
| Удлинение при разрыве       | 220                  | %                 | DIN 53504       |
| Комплект сжатия             | 39                   | %                 | DIN ISO 815-B   |
| Tear Strength               | 16.0                 | kN/m              | ASTM D624B      |
| Сопrotивление громкости     | 1.0E+15              | ohms-cm           | DIN IEC 93      |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

