

Sumiliteresin® PR-13349

Phenolic

SBHPP

Описание материалов:

Tall oil modified phenolic resin

High Modulus

Low Tangent delta

Главная Информация		
Используется	Шины	
Внешний вид	Коричневый	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Длина потока (125°C)	5.50	cm
Вязкость раствора (25°C)	80	cSt
Бесплатный фенол-GC	1.0	%
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура плавления	75.0	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat