

## RTP 1199 X 117594 C

30% стекловолокно

Polyethylene Terephthalate

RTP Company

### Описание материалов:

Glass Fiber - Flame Retardant - Halogen Free

#### Главная Информация

Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал, 30% наполнитель по весу
Характеристики	Без галогенов Огнестойкий
Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем
Метод обработки	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.57	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (3.20 mm)	0.20 - 0.40	%	ASTM D955
Moisture Content	0.010	%	
Primary Additive	30	%	

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	13300	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	86.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	0.50 - 1.5	%	ASTM D638
Флекторный модуль	11900	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	123	MPa	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (3.20 mm)	93	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод Impact (3.20 mm)	300	J/m	ASTM D4812

Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
Огнестойкость (0.800 mm, ** Values per RTP Company testing.)	V-0	UL 94

Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	121	°C
Время сушки	4.0	hr
Dew Point	-40.0	°C
Температура формы	135 - 149	°C

#### Инструкции по впрыску

Desiccant Type Dryer Required.

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

