

## AMTOPP TL35

Polypropylene

Inteplast Group

### Описание материалов:

Transparent Label

BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE FILM NON HEAT-SEALABLE

#### Главная Информация

Используется Пленка

#### Физический

Номинальное значение	Единица измерения
----------------------	-------------------

Dimensional Stability <sup>1</sup>

Across Flow, 130°C	< 3.0	%
--------------------	-------	---

Flow, 130°C	< 5.0	%
-------------	-------	---

#### Пленки

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
----------------------	-------------------	-----------------

Толщина пленки протестирована	35	µm
-------------------------------	----	----

Прочность на растяжение		ASTM D882
-------------------------	--	-----------

MD : Yield	138	MPa
------------	-----	-----

TD : Yield	221	MPa
------------	-----	-----

Удлинение при растяжении		ASTM D882
--------------------------	--	-----------

MD : Break	140	%
------------	-----	---

TD : Break	60	%
------------	----	---

Выход <sup>2</sup>	31.6	m <sup>2</sup> /kg
--------------------	------	--------------------

Энергия поверхности		ASTM D2578
---------------------	--	------------

-- <sup>3</sup>	36	dyne/cm
-----------------	----	---------

-- <sup>4</sup>	40	dyne/cm
-----------------	----	---------

#### Оптический

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
----------------------	-------------------	-----------------

Блеск (45°)	90	ASTM D2457
-------------	----	------------

Haze	1.5 to 3.0	% ASTM D1003
------	------------	-----------------

#### NOTE

1.	5 minutes
----	-----------

2.	Internal Method
----	-----------------

3.	Corona Side
----	-------------

4.	High Energy Flame Side
----	------------------------

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

