

TARFLON™ URC2501

20% полезных ископаемых

Polycarbonate

Idemitsu Kosan Co., Ltd.

Описание материалов:

Highly reflective, light shielding effect, Flame-retardant V-0

Главная Информация			
UL YellowCard	E48268-240479		
Наполнитель/армирование	Минеральный, 20% наполнитель по весу		
Характеристики	Огнестойкий Высокая отражательная способность		
Используется	ЖК-дисплей Светодиоды		
Номер файла UL	E48268		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.38	g/cm ³	ISO 1183
Плавкий объем-расход (MVR) (300°C/1.2 kg)	35.0	cm ³ /10min	ISO 1133
Формовочная усадка-Поток (2.00 mm)	0.50 to 0.60	%	Internal Method
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	50.0	MPa	ISO 527-2
Номинальное растяжение при разрыве	70	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	2200	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	80.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	30	kJ/m ²	ISO 179
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature			
0.45 MPa, Unannealed	136	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, Unannealed	125	°C	ISO 75-2/A
CLTE-Поток	6.5E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
RTI Elec	80.0	°C	UL 746
RTI Imp	80.0	°C	UL 746
RTI Str	80.0	°C	UL 746

Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания		
Огнестойкость (1.00 mm, NC)	V-0	UL 94		
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Коэффициент пропускания	0.1	%	ISO 13468-1	
Дополнительная информация	Номинальное значение			
ISO Shortname	>PC-MD20<			
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения		
Температура сушки	120	°C		
Время сушки	5.0 to 8.0	hr		
Задняя температура	260 to 280	°C		
Средняя температура	260 to 280	°C		
Передняя температура	260 to 280	°C		
Температура формы	80.0 to 90.0	°C		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat