

UBE Nylon 1030 B

Polyamide 6

UBE Engineering Plastics, S.A.

Описание материалов:

UBE NYLON 1030 B is a high viscosity, unmodified Polyamide 6 for general application (tubes, film, sheets).

Главная Информация			
UL YellowCard	E48133-240258		
Характеристики	Обрабатываемость, хорошая		
	Соответствие пищевого контакта		
	Универсальный		
	Вязкость, высокая		
Используется	Пленка		
	Фитинги для труб		
	Лист		
Рейтинг агентства	FDA пищевой контакт, не Номинальный		
	Европейский пищевой контакт, не Номинальный		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.14	g/cm ³	ISO 1183
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения			ASTM D1894
With self-dynamics	1.0		ASTM D1894
With Self-Static	1.0		ASTM D1894
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль-MD (Cast Film)	650	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение-MD			ASTM D882
Yield, extruded film	32.0	MPa	ASTM D882
Fracture, extruded film	110	MPa	ASTM D882
Растяжимое удлинение-MD (Fracture, Extruded Film)	600	%	ASTM D882
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления (DSC)	215	°C	ISO 3146
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	1.0E+15	ohms	ASTM D257

Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блестящий Гарднер	155		ASTM D523
Haze	0.50	%	ASTM D1003

Дополнительная информация

The value listed as Melting Temperature, ISO 3146, was tested in accordance with ISO 11357. The value listed as Surface Resistivity, ASTM D257, was tested in accordance with UBE test methods. Coefficient of Friction, ASTM D1894, Dynamic: >1 Coefficient of Friction, ASTM D1894, Static: >1 Oxygen Permeability, ASTM D3985: 40 ml/m²/day Relative Viscosity, JIS K6810, 96% H₂SO₄, conc. 1.0 g/100 ml: 4.18 Extractable Content, JIS K6810: <1.0 wt% Water Vapor Permeability, JIS Z0208: 120 g/m²/day Piercing Strength, JAS P1019, Cast Film: 10.0 N Piercing Elongation, JAS P1019, Cast Film: 15 mm Flex Crack Resistance, MIL B131B, 23°C, 1000 cycle, Cast Film: <15 hole/0.04 m² Gelbo Test, MIL B131B, 5°C, 100 cycle, Cast Film: <5 hole/0.04 m²

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat