

Sylvin RP 29001 Grey 9573

Polyvinyl Chloride

Sylvin Technologies Incorporated

Описание материалов:

Sylvin RP 29001 Grey 9573 Is A Rigid Vinyl Compound Formulated With FDA Sanctioned Ingredients For Interior Molding Applications.

Главная Информация			
Рейтинг агентства	FDA неуказанный рейтинг		
Внешний вид	Серый		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.37	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 10 sec)	76		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	43.4	MPa	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура плавления	177 to 188	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

