

## Niuk 23NT70

Polycarbonate + ABS

Shanghai Niuk New Plastic Technology Co., Ltd.

### Описание материалов:

Niuk 23NT70 is a Polycarbonate + ABS (PC+ABS) material. It is available in Asia Pacific.

Important attributes of Niuk 23NT70 are:

Flame Rated

Heat Resistant

High Stiffness

Impact Resistant

Typical applications include:

Appliances

Automotive

Business/Office Goods

Electrical/Electronic Applications

Housings

Главная Информация			
Характеристики	Высокая термостойкость		
	Высокая ударопрочность		
	Высокая жесткость		
Используется	Приборы		
	Автомобильные Приложения		
	Бизнес-оборудование		
	Мобильные телефоны		
	Корпуса		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.15	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)	20	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка <sup>1</sup>			ISO 2577
Across Flow : 3.20 mm	0.50 to 0.70	%	
Flow : 3.20 mm	0.50 to 0.70	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	57.0	MPa	ISO 527-2/50
Растяжимое напряжение (Break)	57	%	ISO 527-2/50
Флекторный модуль <sup>2</sup>	2320	MPa	ISO 178
Флекторный стресс <sup>3</sup>	86.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	72	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179

Charpy Unnotched Impact Strength  
(23°C)

No Break

ISO 179

#### Тепловой

#### Номинальное значение

#### Единица измерения

#### Метод испытания

Heat Deflection Temperature

0.45 MPa, Unannealed

130

°C

ISO 75-2/B

1.8 MPa, Unannealed

111

°C

ISO 75-2/A

Викат Температура размягчения

125

°C

ISO 306/B120

#### Воспламеняемость

#### Номинальное значение

#### Метод испытания

Огнестойкость (1.60 mm)

HB

UL 94

#### NOTE

1. 150x100x3.2 mm
2. 2.0 mm/min
3. 2.0 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat