

Alcryn® ALR FRC2

Melt Processable Rubber

Advanced Polymer Alloys

Описание материалов:

Alcryn® ALR FRC2 is a Melt Processable Rubber (MPR) material. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America for calendering or extrusion.

Important attributes of Alcryn® ALR FRC2 are:

Flame Rated

RoHS Compliant

WEEE Compliant

Flame Retardant

Chemical Resistant

Typical applications include:

Hose/Tubing

Wire & Cable

Coating Applications

Conveyors

Engineering/Industrial Parts

Главная Информация

Добавка	Огнестойкий
Характеристики	Огнестойкий
	Хорошая термостойкость к старению
	Хорошая устойчивость к погоде
	Маслостойкий
Используется	Устойчивость к озону
	Кабельный кожух
	Детали конвейера
	Тканевые покрытия
	Прокладки
	Шланг
	Уплотнения
Рейтинг агентства	Лист
	Трубка
	Кожух провода
	EC 2002/96/EC (WEEE)
	Соответствие RoHS
Соответствует RoHS	
Внешний вид	Доступные цвета
Формы	Гранулы
Метод обработки	Каландрирование
	Экструзия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	2.49	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 1.91 mm)	77		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	5.31	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield)	9.65	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	310	%	ASTM D412
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости	2.7E+11	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая прочность	29	kV/mm	ASTM D149
Диэлектрическая постоянная (0.635 mm)	5.73		ASTM D150
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (1.27 mm)	V-0		UL 94
Индекс кислорода	30	%	ASTM D2863

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

