

## Makrolon® ET UV112

Polycarbonate

Covestro - Polycarbonates

### Описание материалов:

MVR (300 °C/1.2 kg) 13 cm³/10 min; high viscosity; Corrugated Sheets; special grade for the coextrusion of Makrolon ET base resins; with anti stick properties for finished sheets; available in color code 551340 only

Главная Информация	
Характеристики	Вязкость, высокая
Используется	Кровельный лист Лист
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS
Метод обработки	Кокструзионное формование Экструзионный лист

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	1.20	g/cm³	ISO 1183
Плавкий объем-расход (MVR) (300°C/1.2 kg)	13.0	cm³/10min	ISO 1133

Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	120	°C
Время сушки	4.0	hr
Температура обработки (расплава)	300	°C
Температура формы	80	°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

