

Manner Flexible PVC M6114 FR

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

Описание материалов:

Recommended Applications: 80°C General Purpose Injection Molding Compound for Appliance and Automotive Harness Components. This product complies with the European Union Restriction on Hazardous Substances (RoHS) directive. UL recognized compound.

Главная Информация			
Характеристики	Общее назначение		
Используется	Компоненты прибора		
	Автомобильные Приложения		
	Общее назначение		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.36 to 1.40	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	72 to 78		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	12.8	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	330	%	ASTM D638
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость	V-2	UL 94	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Stock Temperature - Recommended Molding	160	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

