

## Pebax® Clear 400

Polyether Block Amide

Arkema

### Описание материалов:

Pebax® Clear 400 combines high transparency level with the unique performance of Pebax®, thermoplastic elastomer made of flexible polyether and rigid polyamide.

Главная Информация			
Характеристики	Высокая четкость		
Используется	Обувь		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.02	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Формовочная усадка <sup>1</sup>			Internal Method
Across Flow : 24 hr, 4.00 mm	0.70	%	
Flow : 24 hr, 4.00 mm	0.60	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше			ISO 868
Shore D	64		
Shore D, 15 sec	56		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	54.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	> 350	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	340	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179
-30°C	No Break		
23°C	No Break		
Charpy Unnotched Impact Strength			ISO 179
-30°C	No Break		
23°C	No Break		
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	159	°C	ISO 11357-3
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура сушки	60.0	°C	
Время сушки	3.0 to 4.0	hr	
Температура обработки (расплава)	210 to 270	°C	

Температура формы	< 30.0	°C
-------------------	--------	----

## NOTE

1. Mold at 40°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

