

Braskem PP F008F

Polypropylene Homopolymer

Braskem America Inc.

Описание материалов:

Sub-group

Homopolymer

Description

High Melt Strength, Excellent Rigidity

Applications

Suggested Uses Include Strapping, Sheet Extrusion, Thermoforming, Compounding

| Главная Информация | |
|--------------------|---|
| Характеристики | <p>Приемлемый пищевой контакт</p> <p>Хорошая прочность расплава</p> <p>Высокая жесткость</p> <p>Гомополимер</p> |
| Используется | <p>Уплотнение</p> <p>Лист</p> <p>Обвязка</p> |
| Рейтинг агентства | Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520 |
| Формы | Гранулы |
| Метод обработки | <p>Уплотнение</p> <p>Экструзионный лист</p> <p>Термоформовка</p> |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 0.80 | g/10 min | ASTM D1238 |

| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Прочность на растяжение ¹ (Yield, Injection Molded) | 35.9 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении ² (Yield, Injection Molded) | 10 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль-1% Secant ³ (Injection Molded) | 1310 | MPa | ASTM D790A |

| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Зубчатый изод Impact (23°C, Injection Molded) | 43 | J/m | ASTM D256A |

NOTE

| | |
|----|------------|
| 1. | 51 mm/min |
| 2. | 51 mm/min |
| 3. | 1.3 mm/min |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

