

## BRALEN® VA 20-60

Low Density Polyethylene

Slovnaft Petrochemicals, s.r.o.

### Описание материалов:

BRALEN VA 20-60 is an injection molding grade of low density polyethylene, characterized by good flow. This grade is additives free.

#### Applications

BRALEN VA 20-60 is designed for production of household goods and technical items of complicated shapes. It is suitable for toys production. It is not recommended for articles exposed to corrosive media and mechanical stress.

BRALEN VA 20-60 is suitable for food contact. The product complies with Food Contact Regulations. The grade is suitable for manufacturing of pharmaceutical packing-product.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Без добавки</p> <p>Приемлемый пищевой контакт</p> <p>Хороший поток</p> <p>Низкая плотность</p> <p>Перерабатываемый материал</p>		
Используется	<p>Товары для дома</p> <p>Фармацевтическая упаковка</p> <p>Игрушки</p>		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.914	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183/C
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	20	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D, Injection Molded)	42		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break, Injection Molded)	9.00	MPa	ISO 527-2
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	85.0	°C	ISO 306/A50
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	130 to 150	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

