

## SHIN-A SE-70H

Ероху; Epoxide

SHIN-A T&C;

### Описание материалов:

Biphenyl Epoxу

Biphenyl Novolac Epoxу

#### Главная Информация

Используется Клеи  
Печатные платы

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Вязкость <sup>1</sup> (150°C)	< 500	mPa·s
Softening Point	65 to 75	°C
Ероху Equivalent	280 to 300	g/eq

#### NOTE

1. ICI

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

#### Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

