

MarFlex® 4571

Low Density Polyethylene

Chevron Phillips Chemical Company LLC

Описание материалов:

MarFlex® 4571 is a Low Density Polyethylene material. It is available in Latin America or North America for cast film. Primary attribute of MarFlex® 4571: Good Tear Strength.

Typical applications include:

Film

Medical/Healthcare

Главная Информация				
Характеристики	Общее назначение			
	Хорошая просадка			
	Хорошая прочность на разрыв			
	Высокое трение			
	Низкая горловина			
Используется	Литая пленка			
	Общее назначение			
	Персональный уход			
Формы	Гранулы			
Метод обработки	Литая пленка			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Плотность	0.924	g/cm ³	ASTM D1505	
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	4.1	g/10 min	ASTM D1238	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Коэффициент трения (Blown Film)	0.75		ASTM D1894	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Толщина пленки протестирована	32	μm		
Скорость передачи кислорода (32 µm, Blown Film)	6100	cm³/m²/24 hr	ASTM D3985	
Скорость передачи водяного пара (32 µm, Blown Film)	13	g/m²/24 hr	ASTM F1249	
Тест на падение Dart-Выдувная пленка(31,8 мкм)	25.1	kN/m	ASTM D1709	
Elmendorf Tear Strength ¹			ASTM D1922	
MD : 31.8 μm	123.5	kN/m		
•				



Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	99.0	°C	ASTM D1525
Температура плавления	109	°C	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (60°, 31.8 µm, Blown Film)	86		ASTM D2457
Haze (31.8 μm, Blown Film)	9.0	%	ASTM D1003
NOTE			
1	Blown Film		

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

