

SILPURAN® 6000/30 A/B

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, LSR
Gaskets, Plastics and Rubber Processing
Membranes, Pharmaceuticals & Healthcare
Masks, Pharmaceuticals & Healthcare
Seals (HealthCare / Pharma), Pharmaceuticals & Healthcare
Valves (HealthCare / Pharma), Pharmaceuticals & Healthcare

| Главная Информация | |
|--------------------|--|
| Характеристики | Биосовместимый Без ВРА Дышащий Хорошая химическая стойкость Хорошая гибкость Хорошая стерилизация Хорошая термическая стабильность Высокая проницаемость газа Высокая термостойкость Высокая чистота Низкий и без запаха Низкое поглощение воды Нетоксичный Устойчивость к пару |
| Используется | Имплантаты для тела Медицинские устройства Медицинские/медицинские приложения Фармацевтика |
| Рейтинг агентства | ISO 10993 USP класс VI |
| Метод обработки | Литье под давлением Литье под давлением (LIM) |

| Uncured Properties | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------|

| Цвет | Clear/Transparent | | |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Плотность | 1.10 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Вязкость | 210 | Pa·s | DIN 53019 |
| Cured Properties | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость по суху (Shore A) | 30 | | DIN 53505 |
| Прочность на растяжение | 8.60 | MPa | DIN 53504 |
| Удлинение при разрыве | 650 | % | DIN 53504 |
| Комплект сжатия | 13 | % | DIN ISO 815-B |
| Tear Strength | 31.0 | kN/m | ASTM D624B |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat