

## Karina COMP. PVC GRAY -E 680D18/665-B-IS

Flexible Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

### Описание материалов:

FLEXIBLE GRAY PVC COMPOUND RECOMMENDED FOR EXTRUSION OF PROFILES

Главная Информация			
Используется	Профили		
Внешний вид	Серый		
Метод обработки	Экструзионный профиль		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес <sup>1</sup>	1.24 to 1.30	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Цвет	OK		ME 12
Цвет A	-2.16 to -0.160		ME 12
Цвет b	-1.81 to 0.190		ME 12
Color L	44.5 to 46.5		ME 12
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	66 to 70		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	> 9.81	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	> 280	%	ASTM D638
NOTE			
1.	24 hr		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

