

## Xuchuan A-9080W/B-6088

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

Xuchuan Chemical (Suzhou) Co., Ltd

### Описание материалов:

Xuchuan A-9080W/B-6088 is a Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester) (TPU-Polyester) product. It is available in Asia Pacific. Typical application: Consumer Goods.

Characteristics include:

Good Aesthetics

High Hardness

Главная Информация		
Характеристики	Высокая твердость	
	Низкая плотность	
	Приятный внешний вид	
Используется	Обувь	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность	0.350 to 0.600	g/cm <sup>3</sup>
Плотность		
A-9080W : 40°C	1.010 to 1.020	g/cm <sup>3</sup>
B-6088 : 40°C	1.080 to 1.200	g/cm <sup>3</sup>
Вязкость		
A-9080W : 40°C	1.00 to 1.30	Pa·s
B-6088 : 40°C	0.600 to 0.800	Pa·s
Истирание Вильямса	130 to 200	cc/php
Время крема	6.0 to 8.0	sec
Время окончания подъема	30.0 to 40.0	sec
Поролоновая плотность свободного подъема	210 to 260	kg/m <sup>3</sup>
Температура предварительного нагрева		
Part A	50 to 60	°C
Part B	50 to 60	°C
Время предварительного нагрева		
Part A	6.0 to 8.0	hr
Part B	6.0 to 8.0	hr
Processing Temperature		
Part A	40 to 45	°C
Part B	38 to 42	°C
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения

Твердость дюрометра (Shore A)	60 to 88	
<b>Эластомеры</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>
Прочность на растяжение (Break)	4.00 to 7.00	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	200 to 300	%
Tear Strength	11.0 to 20.0	kN/m
<b>Термокомплект</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>
Компоненты термокомплекта		
Part A	Mix Ratio by Weight: 100	
Part B	Mix Ratio by Weight: 100	
Время демолд	5.0 to 7.0	min
<b>Инъекция</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>
Температура формы	45.0 to 55.0	°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

