

Leona™ WG143

Polyamide 66

Asahi Kasei Chemicals Corporation

Описание материалов:

Leona™ WG143 is a Polyamide 66 (Nylon 66) product. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, or North America. Applications of Leona™ WG143 include automotive, fabrics/fibers and industrial applications.

Characteristics include:

Good UV Resistance

High Stiffness

Главная Информация				
Характеристики	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Высокая жесткость			
Используется	Автомобильные Приложения Детали интерьера автомобиля Ткани Промышленное применение			
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.40	--	g/cm ³	ASTM D792, ISO 1183
Формовочная усадка				Internal Method
Across Flow	0.80	--	%	
Flow	0.30	--	%	
Твердость	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла				ASTM D785, ISO 2039-2
M-Scale	95	--		
R-Scale	120	--		
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	10000	5500	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress				
Break, 23°C	170	100	MPa	ISO 527-2
--	179	106	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении				
Break	6.0	10	%	ASTM D638
Break, 23°C	4.0	8.0	%	ISO 527-2
Флекторный модуль				
--	9500	5400	MPa	ASTM D790

23°C	9600	5500	MPa	ISO 178
Flexural Strength				
--	262	159	MPa	ASTM D790
23°C	250	150	MPa	ISO 178
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	10	16	kJ/m ²	ISO 179
Зубчатый изод Impact	100	170	J/m	ASTM D256
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	210	--	°C	ISO 75-2/B

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

