

REPOL® B015EN

Polypropylene Impact Copolymer

Reliance Industries Limited

Описание материалов:

REPOL Polypropylene B015EN is manufactured using Unipol PP process which combines the production efficiency of gas phase fluidized bed reactor technology with the high activity stereospecific catalyst system. Repol B015EN is recommended for use in Blow Moulding and Extrusion processes where high flexural modulus and good impact strength are required. It is an ideal material for making Hollow Corrugated Sheets , Blow moulded containers, automotive components etc.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая ударопрочность Хорошая технологичность Глянцевый Высокая жесткость Сополимер удара		
Используется	Автомобильные Приложения Применение выдувного формования Контейнеры Лист		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдувное формование Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	1.5	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	28.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Yield)	10	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant ³	1200	MPa	ASTM D790A
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	160	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	115	°C	ASTM D648
NOTE			
1.	Type I, 50 mm/min		

-
- | | |
|----|-------------------|
| 2. | Type I, 50 mm/min |
| 3. | Type I |
-

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

