

## Hoffman PVC V7-54

Rigid Polyvinyl Chloride

Hoffman Plastic Compounds Inc.

### Описание материалов:

Hoffman PVC V7-54 is a rigid polyvinyl chloride material. This product is available in North America. The processing method is: profile extrusion molding.

The main characteristics of Hoffman PVC V7-54 are:

flame retardant/rated flame

Hard

Impact resistance

Главная Информация			
Характеристики	Жесткий, высокий Средняя ударпрочность		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзионное формование профиля		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.39	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.30 - 0.50	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	80		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2620	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	45.5	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2760	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	75.8	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (3.18 mm)	530	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Annealed)	68.9	°C	ASTM D648
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость	V-0	UL 94	
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	149 - 166	°C	
Инструкции по экструзии			

The processing temperature given is for a standard nozzle tip and screw. The temperature range for a smear nozzle tip and PVC screw is 330 - 360°F.

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

