

Nylene® Mach 6

Polyamide 6

Custom Resins Group

Описание материалов:

Designed for very fast cycle time molding and parts requiring high flow rates, such as long thin parts or high cavitation tools
Low viscosity nylon 6 with special nucleation for rapid part set-up and special flow enhancers to aid in molding
Excellent choice for parts such as wire ties, clips, fasteners, bushings and bearings

Главная Информация			
Характеристики	Цикл быстрого формования		
	Высокий поток		
	Низкая вязкость		
Используется	Подшипники		
	Втулки		
	Крепежные детали		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.14	g/cm ³	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (23°C)	75.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	25	%	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	2900	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	40	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	180	°C	ASTM D648
Пиковая температура плавления	220	°C	ASTM D3418

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

