

Geon™ Vinyl Cellular E2600

Rigid Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Geon E2600 exhibits comparable performance to Geon E2500 for single and twin screw extruders.

Главная Информация			
Используется	Строительные материалы Наружное применение		
Формы	Порошок Соты, внутреннее вспенивание		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес ¹	0.599 - 0.798	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	85		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения ²	3380	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение ³ (Yield)	51.6	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	3420	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	96.8	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact-Поперечный поток (23°C, 3.18 mm, Compression Molded)	37	J/m	ASTM D256A
Drop Impact Resistance			ASTM D4226
23°C ⁴	10.2	J/cm	ASTM D4226
23°C ⁵	10.2	J/cm	ASTM D4226
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed, 3.18 mm)	70.0	°C	ASTM D648
CLTE-Поток	5.9E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Дополнительная информация			
Physical properties measured on un-foamed profiles from Geon E2600 white.			
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	177 - 191	°C	
NOTE			

1.	Cellular
2.	Type 1, 5.1 mm/min
3.	Type 1, 5.1 mm/min
4.	Procedure A, C.125 Throwing
5.	Procedure B, C.125 Throwing

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat