Escorene™ Ultra LD 705.MJ Blown

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

Escorene Ultra LD 705.MJ is a fractional melt index copolymer special film resin containing 12.8% (mass fraction) vinyl acetate, which is used for applications requiring high heat sealing, high strength and high toughness (especially at low temperatures).

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор тепла		
Физический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.40	g/10 min	ASTM D1238
Содержание винилацетата	12.8	wt%	ExxonMobil Method
Пленки	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Сектантный модуль			ASTM D882
1% secant, MD	80.4	MPa	ASTM D882
1% secant, TD	89.9	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Fracture	33.9	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	34.6	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	360	%	ASTM D882
TD: Fracture	660	%	ASTM D882
Ударное падение Dart	710	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	66	g	ASTM D1922
TD	82	g	ASTM D1922
Тепловой	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Викат Температура размягчения	76.0	°C	ASTM D1525
Оптический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Блеск (45°)	80		ASTM D2457
Haze	2.4	%	ASTM D1003

Юридическое заявление

□□□□□□□□□□□□□□□(□□:FDA,EU,HPFB),□□□□□□□□□□□□□□□□□□.□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat