

## TABOREN PH 82 B 75

65% сульфат бария

Polypropylene Homopolymer

SILON s.ro

### Описание материалов:

TABOREN PH 82 B 75 is a Polypropylene Homopolymer (PP Homopolymer) product filled with 65% barium sulfate. It is available in Asia Pacific or Europe. Typical application: Plumbing/Piping/Potable Water.

Characteristics include:

Antioxidant

Homopolymer

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Сульфат бария, 65% наполнитель по весу		
Добавка	Антиоксидант		
Характеристики	Антиоксидант		
	Гомополимер		
Используется	Трубопроводы		
	Детали сантехники		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	2.30	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	15	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	13.0	MPa	ISO 527-2/1B/50
Флекторный модуль	4800	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	4.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	151	°C	ISO 306/A

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

