

## Sinpolene MBW2492

60% эквивалент диоксида титана

Low Density Polyethylene

Teknor Apex Asia Pacific PTE. LTD.

### Описание материалов:

Sinpolene MBW2492 is a polyethylene-based pure white masterbatch designed specifically for use in tubular film blowing, cast film, blow moulding and extrusion of polyolefins, where processing temperatures exceed 250°C. With its high pigment loading, Sinpolene MBW2492 offers high colouring value with excellent quality and performance.

The blue undertone of this masterbatch is attributed by specially selected high performance, fine crystal size rutile titanium dioxide.

Sinpolene MBW2492 is delivered as free flowing pellets for processing convenience.

#### CHARACTERISTICS

\*

Easy processing

\*

Good dispersion

\*

High opacifying power

\*

Excellent whiteness

| Главная Информация      |  |
|-------------------------|--|
| Наполнитель/армирование | Эквивалент диоксида титана, 60% упаковка по весу |
| Используется            | Пленка   |
|                         | Лист   |
| Соответствие RoHS       | Соответствие RoHS                                |
| Внешний вид             | Белый  |
| Формы                   | Частицы  |
| Метод обработки         | Выдувная пленка                                  |
|                         | Выдувное формование                              |
|                         | Экструзионный лист                               |
|                         | Литье под давлением                              |

| Физический   | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|--|----------------------|-------------------|-----------------|
| Удельный вес   | 2.15                 | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792       |
| Массовый расход расплава (MFR) <sup>1</sup><br>(190°C/2.16 kg) | < 15                 | g/10 min          | ASTM D1238      |
| Moisture Content   |                      | %                 | ASTM D3030      |

| Дополнительная информация  |
|----------------------------|
| Recommended dosage: 3 - 8% |

#### NOTE

1. Add SG= 2.15, moisture content<0.2%

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

