

Elvax® 240A

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer

DuPont Packaging & Industrial Polymers

Описание материалов:

DuPont™ Elvax® 240A is an ethylene-vinyl acetate copolymer resin for use in industrial applications.

Composition

28 % By Weight Vinyl Acetate comonomer content

Thermal Stabilizer: BHT antioxidant

Applications

Elvax® resins can be used in a variety of applications involving molding, compounding, extrusion, adhesives, sealants, and wax blends. For additional information and properties associated with specific applications, please refer to the Grade Selector Guides found on the Elvax® website for industrial applications. <http://www.dupont.com/industrial-polymers/elvax/index.html>.

| Главная Информация | |
|--------------------|---|
| Добавка | Антиоксидант Стабилизатор тепла |
| Характеристики | Антиоксидант Сополимер Приемлемый пищевой контакт Стабилизация тепла |
| Используется | Клеи Смешивание Уплотнение Промышленное применение Герметики Кожух провода |
| Рейтинг агентства | FDA 21 CFR 177,1350 (a)(1) |
| Формы | Гранулы |
| Метод обработки | Выдувное формование Уплотнение Прессформа сжатия Экструзия Литье под давлением Экструзионный лист Структурное формование пены |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|------------|----------------------|-------------------|-----------------|
|------------|----------------------|-------------------|-----------------|

| Удельный вес | 0.951 | g/cm ³ | ASTM D792, ISO 1183 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) | 43 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
| Содержание винилацетата | 28.0 | wt% | |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Викат Температура размягчения | 40.0 | °C | ASTM D1525, ISO 306 |
| Температура плавления (DSC) | 74.0 | °C | ASTM D3418, ISO 3146 |
| Дополнительная информация | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Processing Temperature | < 230 | °C | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

