

Nylene® 5130 PT15

30% стекловолокно

Polyamide 66

Custom Resins Group

Описание материалов:

Nylene 5130 PT15 is a low wear 30% glass fiber reinforced nylon 6/6 using Nylene 5130 PT15 provides a low friction and very low wear surface while maintaining the high strength and stiffness required from a glass fiber reinforced material. 5130 PT15 is suitable for applications such as bushings and bearings, wear plates, and other parts where high strength with maximum wear resistance is required.

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 30% наполнитель по весу
Характеристики	Хорошая износостойкость Высокая жесткость Высокая прочность Низкое трение
Используется	Подшипники Втулки

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.51	g/cm ³	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	130	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	8960	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	69	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Пиковая температура плавления	254	°C	ASTM D3418

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

