

Mowiol® 18-88

Polyvinyl Alcohol

Kuraray Co., Ltd.

Описание материалов:

Partially hydrolysed grade

Mowiol® and Kuraray Poval® are the trade name of the polyvinyl alcohols marketed by Kuraray. These are manufactured from polyvinyl acetate by alcoholysis using a continuous process. By varying the degree of polymerization of the polyvinyl acetate and its degree of hydrolysis (saponification), a number of different grades can be supplied. Our PVOH types are offered in a high standard purity showing especially "low ash and VOC contents".

| Главная Информация | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Барьерная смола Биоразлагаемый Хорошая адгезия Хорошая цветность Водорастворимый | | |
| Используется | Клеи Связыватель Строительные материалы Нанесение покрытия Пленка Покрытия из фольги Бумажные Покрытия Текстильные изделия | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Видимая плотность | 0.40 to 0.60 | g/cm ³ | DIN 53466 |
| Вязкость раствора ¹ | 17 to 20 | mPa·s | DIN 53015 |
| Содержание золы ² | < 0.50 | % | |
| Содержание эфира | 130 to 150 | mg KOH/g | DIN 53401 |
| РН ³ | 4.5 to 7.0 | | DIN 19261 |
| Degree of Hydrolysis ⁴ | 87 to 89 | % | |
| Добыча метанола | < 3.0 | % | |
| Нелетучее содержание ⁵ | 95 | % | DIN 53189 |
| Остаточное содержание ацетила | 10 to 12 | % | |
| NOTE | | | |
| 1. | 4 % aqueous solution at 20 °C | | |
| 2. | Calculated as Na2O | | |

- | | |
|----|---------------------------------|
| 3. | 4 % solution in distilled water |
| 4. | Saponification |
| 5. | After 3 hours' drying at 105 °C |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

