

Huaфон JF-6775 / JF-I-6722

Polyurethane (Polyester based)

Huaфон Group Co., Ltd.

Описание материалов:

Characteristics: Medium to low hardness. high fluidity.

Applications: For man/woman shoes.

Главная Информация		
Добавка	Неуказанная добавка	
Характеристики	Высокий поток	
	Средняя твердость	
Используется	Обувь	
Формы	Жидкость	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность ¹	0.500 to 0.550	g/cm ³
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость		
Asker A : 23°C	65.0 to 75.0	
Asker C : 23°C	75.0 to 85.0	
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта		
Part A	Mix Ratio by Weight: 100	
Part B	Mix Ratio by Weight: 100 to 110	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Цвет ²	Clear/Transparent	
Плотность		
40°C ³	1.16 to 1.18	g/cm ³
40°C ⁴	1.18 to 1.20	g/cm ³
Вязкость		
40°C ⁵	0.10 to 0.30	Pa·s
40°C ⁶	0.80 to 1.2	Pa·s
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	> 6.00	MPa
Удлинение при разрыве	> 300	%
Tear Strength	> 20.0	kN/m
NOTE		
1.	Molded Density	

2.	Part B
3.	Part A
4.	Part B
5.	Part B
6.	Part A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat