

SHIN-A XEN-0230

Ероху; Epoxide

SHIN-A T&C;

Описание материалов:

Halogen-Free FR Epoxy (Phosphorus-modified Epoxy)

Features: Novolac + DOPO

Главная Информация	
Характеристики	Огнестойкий Без галогенов
Используется	Нанесение покрытия Краска Печатные платы

Анализ заполнения	Номинальное значение	Единица измерения
Melt Viscosity (150°C)	< 500	mPa·s
Ероху Equivalent	280 to 340	g/eq
N.V.	65.0 to 75.0	wt%
Содержание фосфора	3.0	wt%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat