

Lionpol HF-209582

Thermoplastic Elastomer

Lion Polymers Incorporated

Описание материалов:

Lionpol HF-209582 is a thermoplastic elastomer (TPE) product. It is available in North America. The main characteristics are: high liquidity.

| Главная Информация | | | |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Высокая яркость | | |
| Формы | Частицы | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 96 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Формовочная усадка | | | ASTM D955 |
| Flow | 1.1 - 1.2 | % | ASTM D955 |
| Transverse flow | 1.3 - 1.4 | % | ASTM D955 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A) | 82 | | ASTM D2240 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (100% Strain) | 4.81 | MPa | ASTM D412 |
| Прочность на растяжение (Break) | 7.55 | MPa | ASTM D412 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 510 | % | ASTM D412 |
| Дополнительная информация | | | |
| Permanent Set: 18% | | | |
| Иньекция | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Задняя температура | 182 - 193 | °C | |
| Передняя температура | 199 - 210 | °C | |
| Температура сопла | 216 - 221 | °C | |
| Температура формы | 37.8 - 60.0 | °C | |
| Back Pressure | 0.552 - 1.03 | MPa | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

